

ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ДЕПОЛ НТ-10

ОПИСАНИЕ

ДЕПОЛ НТ-10 – непредускоренная, нетиксотропированная, среднереактивная полиэфирная смола на ортофталевой основе.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Депол НТ-10 – это не ПЭТовая смола! Благодаря своим хорошим механическим термическим свойствам, а также и устойчивости к атмосферным воздействиям находит свое применение в производстве изделий из искусственного камня и полимербетона. Обеспечивает высокую наполняемость композиции минеральным наполнителем. Обладает минимальной усадкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смола применяется для изготовления искусственного камня и полимербетона методом литья.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Работать со смолой при комнатной температуре с использованием отвердителя МЕКП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ ПРИ ПОСТАВКЕ

Свойства	Ед.изм.	Показатель	Метод
Внешний вид		Прозрачная жидкость без посторонних включений	Визуальный
Массовая доля нелетучих веществ	%	67±5	Методика Дугалак
Условная вязкость при t20°C по вискозиметру типа ВЗ-246 - Ø4мм	сек	140-150	Методика Дугалак
Кислотное число, макс.	мг КОН/г	15-20	Методика Дугалак
Динамическая вязкость по Brookfield шпиндель 2, скорость 12 при 23°C.	мПа	600-700	ГОСТ 33768-2015
Время гелеобразования при 20°C, 1,5% МЕКП (50%)	мин.	17'-25'	Методика Дугалак
Температура экзотермического пика	°C	140-160	Методика Дугалак
Время набора экзотермического пика	мин	25-35	Методика Дугалак

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

Двугорлые металлические бочки по 220кг. (нетто),
Полиэтиленовые кубы по 1100кг. (нетто).

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 3 месяца со дня изготовления.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении при температуре не более 25°C, исключить попадание прямых солнечных лучей.

Перед применением хорошо перемешать.