ТОО "Дугалак Азия", БИН: 170640021710
Республика Казахстан, 050067, г. Алматы
мкр. «Таужолы», СТ «Самал АДК», дом 15
Тел.: +7 708 709 7766. dugalak.kz@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

Гелькоут ДУГАПОЛ ИН-700 S/H

ОПИСАНИЕ

Основа изофталевая, модифицированная неопентилгликолем (NPG).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Обеспечивает изделие высококачественным защитно - декоративным покрытием.

Введенные УФ стабилизаторы предотвращают выцветание и разрушение покрытия от климатических воздействий.

Есть возможность введения в систему полимерных и минеральных добавок.

Обладает устойчивостью к воздействию воды и малоагрессивных химикатов.

Характеризуется высокой твердостью.

Может выпускаться различных цветов, в том числе и по каталогу цветов RAL.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Применяется для изготовления изделий интерьера и экстерьера, в том числе подвергающихся климатическим воздействиям. Рекомендуется при производстве автомобильного, водного транспорта, имеющего постоянный контакт с водой и ультрафиолетом.

Наносится методом пневматического напыления (S), кистью, валиком (H).

Перед использованием тщательно перемешать в течение нескольких минут до однородного состояния материала.

СЕРТИФИКАТЫ

Информация о сертификатах и паспортах безопасности на смолу размещена в разделе «Сертификаты» на сайте компании dugalak.kz

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ

Показатель	Значение		Единицы измерения	Метод испытания
	S	H		
Внешний вид	Вязкая жидкость без посторонних включений		-	Визуально
Массовая доля нелетучих веществ	50 – 70	65 – 75	%	По ГОСТ 31939 и НД на материал
*Время желатинизации при температуре (20,0+0,5) ^{0}C	8 – 25	10 – 30	мин	По ГОСТ 22181 метод С2 и НД на материал
Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (23,0+0,5) ^{0}C, шпиндель 7, скорость 12 шпиндель 4, скорость 12	 6000 – 9500 5000 – 10000	 10000 – 25000 –	мПа*с	По ГОСТ 25271
Плотность при температуре (23,0+0,5) ^{0}C	1,20 ± 0,20	1,20 ± 0,20	г/см^{3}	По ГОСТ 31992.1

**Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) ^{0}C: 100 грамм материала + (1,0 – 3,0) грамма инициатора*

УПАКОВКА

Ведро – 20кг.
Барабан – 70кг.
Двугорлые металлические бочки – 220кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок – 3 месяца в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от 5 до 25°С.
Материал должен храниться в темном и сухом месте.
При повышении температуры гарантийный срок уменьшается.
Гарантийный срок стиролсодержащих ненасыщенных полиэфиров значительно сокращается при воздействии света.
При несоблюдении условий транспортирования и хранения, свойства гелькоута могут изменяться!
Хранить только в 100% светонепроницаемой таре.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Беречь от статического электричества. Хранить отдельно от окисляющих веществ, пероксидов, солей металлов.