ТОО "Дугалак Азия", БИН: 170640021710
Республика Казахстан, 050067, г. Алматы
мкр. «Таужолы», СТ «Самал АДК», дом 15
Тел.: +7 708 709 7766. dugalak.kz@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

Гелькоут ДУГАПОЛ ИН-750 S ДЕЛЮКС белый

ОПИСАНИЕ

Основа - изофталевая, модифицированная неопентилгликолем (NPG). Пигментирован в белый цвет.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Обеспечивает изделие высококачественным защитно - декоративным покрытием.
Обладает устойчивостью к воздействию воды и малоагрессивных химикатов.
Обладает устойчивостью к широкому спектру чистящих средств.
Обладает устойчивостью к абразивному износу.
Характеризуется высокой твердостью.
Может выпускаться различных цветов, в том числе и по каталогу цветов RAL.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Рекомендуется применять в качестве высококачественного декоративного покрытия при производстве сантехнических изделий из литьевого мрамора.

Наносится методом пневматического напыления (S), кистью, валиком (H).

Перед использованием тщательно перемешать в течение нескольких минут до однородного состояния материала.

СЕРТИФИКАТЫ

Информация о сертификатах и паспортах безопасности на смолу размещена в разделе «Сертификаты» на сайте компании dugalak.kz

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ

Показатель	Значение	Единицы измерения	Метод испытания
Внешний вид	Вязкая жидкость без посторонних включений	–	Визуально
Массовая доля нелетучих веществ	60 – 70	%	По ГОСТ 31939 и НД на материал
*Время желатинизации при температуре (20,0+0,5) ^{O}C	6 – 40	мин	По ГОСТ 22181 метод С2 и НД на материал
Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (23,0+0,5) ^{O}C, шпиндель 4, скорость 12	6000 – 12000	мПа*с	По ГОСТ 25271
Индекс тиксотропии	5,0 – 6,0	–	По НД на материал
Укрывистость	600 – 800	мкм	По ГОСТ 8784 и НД на материал
Плотность при температуре (23,0+0,5) ^{O}C	1,20 ± 0,20	г/см^3	По ГОСТ 31992.1

**Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) ^{O}C: 100 грамм материала + (1,0 – 3,0) грамма инициатора*

УПАКОВКА

Ведро – 20кг.
Барабан – 70кг.
Двугорлые металлические бочки – 220кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок – 3 месяца в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от 5 до 25°С.
Материал должен храниться в темном и сухом месте.
При повышении температуры гарантийный срок уменьшается.
Гарантийный срок стиролсодержащих ненасыщенных полиэфиров значительно сокращается при воздействии света.
При несоблюдении условий транспортирования и хранения, свойства гелькоута могут изменяться!
Хранить только в 100% светонепроницаемой таре.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Беречь от статического электричества. Хранить отдельно от окисляющих веществ, пероксидов, солей металлов.