ТОО “Дугалак Азия”, БИН: 170640021710
Республика Казахстан, 050067, г. Алматы
мкр. «Таужолы», СТ «Самал АДК», дом 15
Тел.: +7 708 709 7766. dugalak.kz@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

Гелькоут ДУГАПОЛ ИН-900 ТГ S/H

ОПИСАНИЕ

Основа эпоксивинилэфирная бромированная (трудногорючая).

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Обеспечивает трудногорючее защитно – декоративное покрытие.
Обладает термо- и химической стойкостью.
Обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям.
Имеет устойчивость к УФ- излучению.
Может выпускаться различных цветов, в том числе и по каталогу цветов RAL.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Применяется для изготовления финишного покрытия изделий интерьера и экстерьера при производстве автомобильного, водного, железнодорожного транспорта с трудногорючими и атмосферостойкими свойствами.

Наносится методом пневматического напыления (S), кистью, валиком (H).

Перед использованием тщательно перемешать в течение нескольких минут до однородного состояния материала.

СЕРТИФИКАТЫ

Информация о сертификатах и паспортах безопасности на смолу размещена в разделе «Сертификаты» на сайте компании dugalak.kz

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ

Показатель	Значение		Единицы измерения	Метод испытания
	S	H		
Внешний вид	Вязкая жидкость без посторонних включений		–	Визуально
Массовая доля нелетучих веществ	65 – 75	70 – 80	%	По ГОСТ 31939 и НД на материал
*Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) ^{O}C	20 – 40	20 – 40	мин	По ГОСТ 22181 метод С2 и НД на материал
Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (23,0±0,5) ^{O}C, шпиндель 7, скорость 12	5000 – 9999	10000 – 25000	мПа*с	По ГОСТ 25271
Индекс тиксотропии	5,0 – 6,5	5,0 – 6,5	–	По НД на материал

**Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) ^{O}C: 100 грамм материала + (1,0 – 3,0) грамма инициатора*

УПАКОВКА

Ведро – 20кг.
Барабан – 70кг.
Двугорлые металлические бочки – 220кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок – 3 месяца в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от 5 до 25°С.
Материал должен храниться в темном и сухом месте.
При повышении температуры гарантийный срок уменьшается.
Гарантийный срок стиролсодержащих ненасыщенных полиэфиров значительно сокращается при воздействии света.
При несоблюдении условий транспортирования и хранения, свойства гелькоута могут изменяться!
Хранить только в 100% светонепроницаемой таре.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Беречь от статического электричества. Хранить отдельно от окисляющих веществ, пероксидов, солей металлов.